AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS

PROMOTOR DE ADHERENCIA PARA ESTUCOS Y YESOS

DESCRIPCIÓN

AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS, es un promotor de adherencia para estucos, morteros y yesos que se presenta en dos componentes:
a) Una parte líquida constituida por un polímero extremadamente fino disperso en agua.
b) Una parte sólida constituida por una mezcla de cemento, áridos seleccionados y aditivos especiales.
Su empleo está orientado a incrementar notablemente la adherencia del estuco o yeso sobre hormigón.

USOS

AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS, es un producto creado exclusivamente para ser usado como promotor de adherencia para estucos, morteros y yesos evitando, en la mayoría de los casos, el puntereo. De esta forma se logra un revoque con mejor adherencia. **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** se puede utilizar en cielos, muros o pisos, en exteriores o interiores, según sea el caso.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, sin partes sueltas o mal adheridas y sin impregnaciones de aceites que puedan actuar como desmoldante.
- Humedecer la superficie, sin dejar agua libre.
- Muros y pisos deben tener una edad mínima de 10 días para poder ser revestidos.

MODO DE EMPLEO

Se debe mezclar de la siguiente forma: agregar **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** sólido (parte B) a la tineta que contiene **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** líquido (parte A). El producto viene especialmente dosificado, para ser mezclado en la misma tineta y así evitar errores en la preparación. Mezclar y dejar reposar (aproximadamente 5 minutos) hasta obtener una consistencia espesa y homogénea. Luego de esto el producto está listo para ser utilizado. La aplicación se debe realizar con rodillo o brocha sobre toda la superficie húmeda pero sin agua libre.
AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS está seco en 24 horas, quedando una película de gran rugosidad permitiendo la correcta adherencia del yeso, mortero o estuco al cielo, muro o piso, según sea el caso.

RENDIMIENTO

El consumo de **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** depende de las condiciones de la superficie, como dato práctico:

Sobre Planchas de fibrocemento, Sobre hormigón liso, Sobre metal	40 a 45 m^2
Sobre Estucos peinados, Contracara de porcelanatos y cerámicos, Losas, Muros de albañilería, Muros de Hormigón Celular, Muros irregulares de hormigón.	35 a 40 m^2

PRECAUCIONES

- **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** no debe ser alterado en su dosificación.
- Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Proteger el producto del sol.
- **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS**, en su parte líquida, no debe congelarse.
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua.
- No ingerir.

ANTECEDENTES TÉCNICOS

Densidad parte sólida	1,3 kg/lt
Densidad parte liquida	1,0 kg/lt
Tº y Humedad de Almacenamiento	20ºC y 75% h.r.
Duración	6 meses a contar desde la fecha de elaboración.
Certificación	Supera Norma NCh 2471

ENVASES

- **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** parte líquida, tineta de 10 kgs.
- **AOCEM 320 ESTUCOS/YESOS** parte sólida, saco de 20 kgs.

ADVERTENCIA: las indicaciones de uso de cada producto, están basadas en pruebas y ensayos seguros y que según nuestra experiencia son las correctas. Sin embargo **SOLCROM S.A.** no se hace responsable por daños y prejuicios ocacionados por el incorrecto o inadecuado uso de nuestros productos. Se recomienda que frente a cualquier duda con respecto a ellos, consultar con el Departamento de Asesoría Técnica de nuestra empresa.